





Prüfkriterium		DIN 51731	Ö-Norm M7135	DINplus	DIN-Pelletslogistik
	Einheit				
Durchmesser	mm	4-10	4-10	4-10	
Länge	mm	<50	<5*d	<5*d	
Abriebfestigkeit	%	Keine	<2,3	<2,3	
Rohdichte	kg/dm ³	>1,0-1,4	>1,12	>1,12	
Wassergehalt	%	<12	<10	<10	
Aschegehalt	%	<1,5	<0,5	<0,5	
Heizwert	MJ/kg	17,5-19,5	>18	>18	
Heizwert	kWh/kg	4,7-5,3	>5,0	>5,0	
Schwefelgehalt	%	<0,08	<0,04	<0,04	
Chlorgehalt	%	<0,03	<0,02	<0,02	
Stickstoffgehalt	%	<0,30	<0,30	<0,30	
Fremdkontrolle der Produktion		Nein	Ja	Ja	
Presshilfsmittel	%	Nicht erlaubt	<2	<2	
Kontrolle			notwendig		notwendig
Verunreinigungen			x		x
Innerbetriebl. QS			x		x
Manipulation					x
Zwischenlagerung					x
Auslieferung					x
Transportfahrzeuge					x
On-Board-Verwiegung					x
geschultes Zustellpersonal					x
Schutz vor Nässe					x
Absaugvorrichtung					x

Der Transport entscheidet über die Qualität, die beim Kunden ankommt!